



DATI TECNICI

TEMPI DI PRESA

(200 grammi di componente A + 200 gr. di componente B)

TEMPERATURA °C	LAVORABILITA' (minuti)	INDURIMENTO (minuti)
10	45-50	330
20	25-30	200

I dati sopra riportati si riferiscono al prodotto indurito nel secchiello originale

Variazioni di quantità o spessore influenzano sensibilmente sui tempi di lavorabilità ed indurimento

NOTA: L'indurimento si completa comunque nell'arco di 7 giorni; si consiglia l'applicazione dei carichi almeno dopo 48 ore dall'applicazione

PROPRIETA'

	unità di misura	Componente A	Componente B
COLORE		bianco	beige
VISCOSITA'	cP	4417000	1285000
DENSITA'	g/cm ³	1,45	1,45
RAPPORTO DI MISCELAZIONE	<i>in volume</i>	100	100
	<i>in peso</i>	100	100
CONDIZIONI DI STOCCAGGIO (NEL CONTENITORE ORIGINALE SIGILLATO)	<i>tempo</i>	12	12
	<i>temperatura</i>	°C	compresa tra 5°C e 35°C

RESISTENZE FISICO-CHIMICO-MECCANICHE RELATIVE AL PRODOTTO INDURITO

(dopo 7 giorni dall'applicazione)

RESISTENZA A COMPRESSIONE	>55	N/mm ²	
RESISTENZA A FLESSIONE	>20	N/mm ²	
CARICO DI ROTTURA	2.1	N/mm ²	<i>Nota: rottura del supporto/calcestruzzo</i>
COEFFICIENTE D'ESPANSIONE	10 ⁻⁶	K ⁻¹	
RESISTENZE CHIMICHE	acqua, acidi e basi deboli, benzina, olii, grassi		
EPOXY SKY aderisce completamente a:	marmo, granito, pietre naturali, mattoni, calcestruzzo, metalli, ecc.		

LIMITI DI RESPONSABILITA'

Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da nostre esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al rimborso del solo prezzo d'acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo.

PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE