



Azienda con
Sistema Qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2008



SCHEDA TECNICA
PRODOTTO

MABEL CERA

CERA ANTISCIVOLO A BASE ACQUOSA

Superfici lucidate, in particolare pavimenti in marmo e granito, rendono gli ambienti più luminosi e danno una sensazione di ambienti nuovi, puliti ed ordinati; purtroppo si possono segnare e graffiare (facilmente) e sono tra le superfici più scivolose (il coefficiente di attrito statico per pavimenti in marmo lucidati può essere anche inferiore a 0,35).

L'uso costante di cere appropriate, quali **MABEL CERA**, protegge il materiale sottostante da abrasioni, graffi, infiltrazioni, ravviva i colori e consente un notevole aumento del coefficiente di attrito statico (misure di laboratorio hanno fornito valori fino a 0,58) quindi una forte riduzione della scivolosità.

In assenza di una normativa europea ci si riferisce a fonti USA che definiscono *antiscivolo* quelle superfici con coefficiente di attrito statico superiore a 0,5 (JAMES FRICTION MACHINE): **MABEL CERA**, quindi, è inclusa a pieno titolo tra le cere *antiscivolo*.

NOTE SULLA SCIVOLOSITA'

Naturalmente la scivolosità di un pavimento dipende da molteplici fattori quali:

1. Tipo e condizione delle scarpe (suole in gomma, cuoio, lisce, nuove, ecc.)
2. Tipo di deambulazione (passi corti, lunghi, appoggio di tacco, di punta, laterale, ecc.)
3. Tipo e condizioni del pavimento (lucidi, assorbenti, unti, bagnati, sconnessi, ecc.)

Non potendo controllare i primi due fattori, in quanto soggettivi, l'uso costante di cera ottimizza il terzo fattore interponendosi tra la suola ed il pavimento; va da sé che strati cerosi più spessi offrono maggiori garanzie e per questo si consiglia sempre un'applicazione ripetuta e costante.

FUNZIONE

ANTISCIVOLO PROTETTIVA E LUCIDANTE

LINEA

PROTETTIVI

HOUSE e PROFESSIONALE

INDICAZIONI

ADATTO PER TUTTE LE SUPERFICI LUCIDE CHE SI VOGLIONO PROTEGGERE CON UN FILM CEROSO CON FORTI CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

MATERIALI

STUDIATA APPOSITAMENTE PER MARMI, GRANITI, PIETRE NATURALI LUCIDATE PUO' ESSERE APPLICATA ANCHE SU LEGNO E MATERIE PLASTICHE.

MODALITA' D'USO

APPLICAZIONE:

1. Stendere la cera sulla superficie da trattare con l'apposito vaporizzatore o con uno strofinaccio di cotone con movimento rotatorio passando anche più volte sugli stessi punti.
 2. Verificare che la cera sia stesa uniformemente su tutta la superficie.
- Attendere alcuni minuti (2-5), in modo che la cera sia ben assorbita e si ancori al pavimento. Attendere ancora 5-10 minuti per consentire una buona asciugatura e procedere poi alla lucidatura.

LUCIDATURA:

Strofinare e lucidare con panno pulito fino alla scomparsa di eventuali righe o striature.

NOTA:

Per un più marcato effetto antiscivolo applicare una o due mani in più secondo la capacità di assorbimento della superficie e secondo l'effetto desiderato.

TEST

Su una piccola superficie effettuare sempre un test preliminare per determinare i consumi, i tempi di essiccazione e, dopo asciugatura, l'effetto estetico ottenuto ed il grado antiscivolo effettivamente raggiunto

COMPOSIZIONE

EMULSIONE DI CERE E RESINE IN ACQUA.

Scheda Tecnica: MABEL CERA

pagina 1 di 2



DATI TECNICI


TEMPO DI ASCIUGATURA: 5 - 15 minuti (secondo le condizioni ambientali: temperatura, umidità, ventilazione ecc.)
CONSUMO STIMATO: 50 - 100 g/m² (secondo la porosità del materiale ed il grado di lucido richiesto)

STABILITA'

TEME IL GELO. Evitare lo stoccaggio a temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C.

MANUTENZIONE

L'applicazione di cera MABEL CERA riduce la scivolosità, protegge, ravviva e lucida in modo durevole i materiali lapidei. A causa del calpestio il lucido tende a scomparire ed il pavimento tende a sporcarsi; l'applicazione regolare di MABEL CERA mantiene le caratteristiche originali del pavimento trattato. Periodicamente può essere indicato procedere alla rimozione completa di MABEL CERA con un detergente energico quale NEUTREX e procedere ad una nuova applicazione




RIDUZIONE DELLA SCIVOLOSITA'

Misure di attrito statico eseguite su Marmo di Carrara lucidato ed asciutto in condizioni di U.R (75%):

Prima dell'applicazione: **coefficiente di attrito statico** **0,38**

Dopo l'applicazione
di 100 g/m² di MABEL CERA asciugatura 10 minuti e lucidatura manuale
con strofinaccio: **coefficiente di attrito statico**..... **0,52**



AUMENTO DELLA LUCENTEZZA

Misure effettuate con glossimetro 500 (angolo 60°) su marmo lucidato mostrano incrementi di brillantezza superiori al 50 %

Valori medi riscontrati:

Marmo di Carrara lucidato non trattato..... **46,1**

Marmo di Carrara trattato con MABEL CERA e lucidato..... **74,2**

IMPORTANTE

COMPOSIZIONE SINERGICA DI RESINE E CERE. SULLA SUPERFICIE RIMANE UN SOTTILE FILM BEN ADERENTE E LUCIDABILE. SI CONSIGLIA DI OPERARE SEMPRE SU SUPERFICI BEN PULITE E NON BAGNATE.

LIMITI DI RESPONSABILITA' Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. **Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo**

PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE