



Azienda con
Sistema Qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2015



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

VELOX PL 95 A+B

L'imbrattamento dei muri mediante vernici, spray, manifesti a colla, pennarelli, costituisce un problema per la pulizia e manutenzione ordinata di facciate e superfici esposte all'esterno.

VELOX PL 95, appositamente realizzato per il trattamento protettivo dei muri ad altezza d'uomo, evita l'assorbimento sui muri di pennarelli, pitture, vernici, spray. Impedisce l'adesione di manifesti a colla.

Prodotto bi-componente agisce formando una barriera protettiva tra la porosità del materiale e gli imbrattamenti che possono essere facilmente eliminati mediante lavaggio con **OK Come Prima** o **Neutrex** o altro idoneo detergente. Il prodotto asciuga entro 4 ore ma la catalisi avviene in tempi più lunghi (anche 48-60 ore). Il prodotto è stato formulato per superfici assorbenti e porose; lo sviluppo del film protettivo è calibrato al fine di ridurre al minimo le modificazioni di tono della superficie trattata. Per superfici meno porose, lisce o lucide è necessario provvedere a "tirare" accuratamente il prodotto per evitare la comparsa di rigature dovute a mancato assorbimento o, meglio, si consiglia l'utilizzo del prodotto con una bassa percentuale o addirittura senza l'utilizzo del catalizzatore; in tal modo la percentuale di filmogeno risulta minore.

Le scritte possono essere rimosse con acqua a pressione o, meglio, con l'apposito prodotto **OK Come Prima**. Il film protettivo resiste 1-2 lavaggi poi deve essere ripristinato.

L'applicazione del prodotto non altera la maggior parte delle superfici in pietra naturale o cemento; lievi modificazioni possono riscontrarsi su superfici colorate o intonaci particolari. Per questo è sempre opportuno effettuare una prova preliminare per valutare l'effetto ottenuto.

FUNZIONE

IMPEDISCE L'ASSORBIMENTO SUI MURI DI SCRITTE CON VERNICI SPRAY, PENNARELLI, PITTURE. OSTACOLA L'ADESIONE DI MANIFESTI A COLLA

LINEA

PROTETTIVI.

PROFESSIONALE

INDICAZIONI

PROTEZIONE DI MURI ASSORBENTI, GREZZI O INTONACATI AD ALTEZZA D'UOMO. LA RIMOZIONE DELLE SCRITTE RISULTA RAPIDA E FACILE CON L'APPOSITO PRODOTTO **OK COME PRIMA**

MATERIALI

MARMO, GRANITO, PIETRE NATURALI O ARTIFICIALI ASSORBENTI, ARENARIE, CEMENTO, MURATURA, TUFO, TRAVERTINO ecc.

MODALITA' D'USO

UNIRE I DUE COMPONENTI E MESCOLARE.

IL PRODOTTO RIMANE UTILIZZABILE ALCUNE ORE.

APPLICARE A PENNELLO, A TAMPONE O A SPRUZZO SU SUPERFICI PULITE ED ASCIUTTE.

LA CATALISI AVVIENE IN 48-60 ORE E LA RETICOLAZIONE E' COMPLETA IN CIRCA 7 GIORNI.

NELLE PRIME 24 ORE E' COMUNQUE NECESSARIO EVITARE LA PIOGGIA BATTENTE

NOTA: PER PIETRE POCO ASSORBENTI O SUPERFICI LUCIDE NON AGGIUNGERE CATALIZZATORE PER EVITARE LA COMPARSA DI RIGATURE

TEST

Su una piccola superficie realizzare sempre un test preliminare per determinare i consumi, i tempi di essiccazione e, dopo asciugatura, l'effetto estetico ottenuto ed il grado di protezione raggiunto effettivamente

COMPOSIZIONE

MISCELA DI SOLVENTI, RESINE ORGANICHE RETICOLANTI E SOSTANZE IDROREPELLENTI



DATI TECNICI

I CONSUMI SONO MOLTO INFLUENZATI DALLA POROSITA' DEL MATERIALE, E VARIANO TRA 100 e 250 g/m²

IMPORTANTE

L'EFFETTO PROTETTIVO DURA 1-2 LAVAGGI DOPO DI CHE' E' CONSIGLIABILE RIPETERE L'APPLICAZIONE. IN CONDIZIONI CLIMATICHE PARTICOLARMENTE SEVERE: SOLE COCENTE, GELO, PIOGGE ACIDE, SI CONSIGLIA IN OGNI CASO DI VERIFICARE L'EFFICIENZA DEL TRATTAMENTO OGNI 1-2 ANNI ED EVENTUALMENTE PROVVEDERE ALLA RIAPPLICAZIONE.

PRODOTTO A BASE SOLVENTE: INFIAMMABILE.

UTILIZZARE IN AMBIENTI APERTI O VENTILATI O MOLTO BEN AREATI

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

CONFEZIONE

Set da 1 L. (0,750 ml. Velox PL 95 base + 0,250 ml. Velox PL 95 catalizzatore)

LIMITI DI RESPONSABILITA' Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE
SU UNA PICCOLA PARTE DELLA SUPERFICIE**