



BOXER 24

acido antichizzante per marmi e pietre calcaree.

Linea

FINITURA

Funzione

SATINATURA CHIMICA DI MARMI E PIETRE CALCAREE. RIPORTA A NUDO LA ORIGINARIA STRUTTURA DEL MATERIALE. PER REALIZZARE UN ASPETTO SUPERFICIALE OMOGENEO E A BUCCIA D'ARANCIA ACCOMPAGNATO DA UNA TOTALE E PROFONDA AZIONE DI PULIZIA DEL MATERIALE. □

SE USATO SU MATERIALI LUCIDI ELIMINA IN MODO IRREVERSIBILE L'ORIGINARIA LUCENTEZZA DEL MATERIALE □

Materiali

MARMI E PIETRE NATURALI CALCAREE

Modi d'uso

PRODOTTO PRONTO ALL'USO DA NON DILUIRE. APPLICARE SULLA SUPERFICIE DA TRATTARE PROTEGGENDO LE ZONE CIRCOSTANTI. STENDERE IN STRATO UNIFORME E LASCIARE AGIRE. L'ATTIVITA' DEL PRODOTTO SI MANIFESTA CON LO SVILUPPO DI UNA INTENSA MICROSCHIUMA BIANCA. IL PRODOTTO REAGENDO CON LA PIETRA SI CONSUMA PROGRESSIVAMENTE E RIDUCE LA SUA ATTIVITA'. LASCIARE AGIRE 10-15 MINUTI POI RISCIAQUARE. PER INTENSIFICARE L'EFFETTO L'OPERAZIONE PUO' ANCHE ESSERE RIPETUTA PIU' VOLTE

Confezioni

lt.1-5-10-20

Caratteristiche

CONTIENE TENSIOATTIVI BIODEGRADABILI OLTRE IL 90%, ACIDI MINERALI, COADIUVANTI ED INIBITORI DI CORROSIONE. SOSTANZA ATTIVA OLTRE IL 60%

Avvertenze

TEME IL GELO. □

EVITARE LO STOCCAGGIO A TEMPERATURE INFERIORI A +5Â°C o SUPERIORI A +35Â°C. □

PRODOTTO ACIDO. USARE SEMPRE GUANTI IMPERMEABILI E OCCHIALI PROTETTIVI. ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE DESUNTE CONSULTANDO L'ETICHETTA O LA RELATIVA SCHEDA DI SICUREZZA. UTILIZZARE SEMPRE E SOLO I CONTENITORI ORIGINALE; NON TRAVASARE MAI IN ALTRI CONTENITORI DI METALLO O VETRO. □

□
□
□

Industria Chimica General

Via Rep. S. Marino, 8 - 41122 Modena, Italy - Tel. +39 059.450.991/059.450.978 - Fax +39 059.450.615
Stabilimento Generalkoll - Via Uralita, 7 - 44012 Zerbinato di Bondeno - FE, Italy

Web site: www.generalchemical.it