



AGGLOPOLISH PLUS

polvere lucidante speciale per marmo e marmi sintetici

Linea

polveri lucidanti

Funzione

Grazie all'impiego di sostanze ad elevato potere abrasivo combinate con sostanze cristallizzanti e sigillanti e resine naturali, AGGLOPOLISH PLUS sviluppa una perfetta lucidatura di tipo chimico-meccanico di marmi ed agglomerati di marmo sintetico. □

La granulometria "A" accuratamente studiata, formulata e bilanciata con granuli abrasivi composti da cristalli di base di media durezza e resine naturali per permettere un aumento del grado di lucido in modo economico ed il ripristino del lucido originale stabile nel tempo. □

AGGLOPOLISH PLUS sviluppa inoltre una funzione di "riempimento" delle micro-cavit  presenti sulla superficie per una pi  elevata lucentezza. □

Materiali

marmo e marmi sintetici

Modi d'uso

La superficie da trattare deve essere pulita perfettamente e non deve presentare alcuna traccia di sostanze estranee; si consiglia la pulizia con Neutrex, detergente universale. □

Spargere 30-60 grammi (circa 1-2 cucchiaini) di prodotto per metro quadro di superficie e inumidire la zona nebulizzando acqua fino ad ottenere una consistenza latteia/pastosa. □

Appoggiare il feltro/pad della levigatrice/monospazzola sulla polvere versata e lucidare con movimento rotatorio continuo e costante. Operare su 2-3 metri quadrati per volta per una pi  omogenea lucidatura. □

L'attrito causa l'evaporazione dell'acqua; nebulizzare eventualmente altra acqua per mantenere la cremosit  del prodotto. Asciugandosi il marmo evidenzia il lucido. □

Verificare il grado di lucido sottostante e, se necessario, ripetere l'operazione. □

Dopo asciugatura (24-48 ore) per preservare maggiormente la lucidatura ed evitare infiltrazioni e macchie di olio, sporco alimentare, ecc. si consiglia l'applicazione di un protettivo oleo-idrorepellente. □

Confezioni

Kg 1 - 10

Caratteristiche

I migliori risultati si ottengono con l'uso di lucidatrici tradizionali in grado di sviluppare un notevole attrito, ma si ottengono ottimi risultati anche con l'utilizzo di comuni monospazzole. Queste ultime risultano particolarmente idonee per il ripristino ed il rinnovo del lucido su vecchi pavimenti o pavimenti opachi a causa dell'elevato traffico pedonale. □

La durata del lucido dipende strettamente dal grado di usura/calpestio del pavimento. Per una migliore durata del lucido si consiglia una applicazione leggera di cera, che dovr  poi essere applicata abitualmente quando si effettua la manutenzione del pavimento. □

Avvertenze

Effettuare un test preliminare su una piccola parte della superficie per valutare consumi e dosaggi in funzione del tipo di materiale e verificare, dopo asciugatura, che non rimangano aloni e striature sulla superficie.

Industria Chimica General

Via Rep. S. Marino, 8 - 41122 Modena, Italy - Tel. +39 059.450.991/059.450.978 - Fax +39 059.450.615
Stabilimento Generalkoll - Via Uralita, 7 - 44012 Zerbinate di Bondeno - FE, Italy
Web site: www.generalchemical.it